

# KACHANI

## TIK 6111 – FREEZE ESTAMPADO

**Composição:** 97 % Poliéster 3% Elastano

**Largura:** 1,30 / 1,32 metros (Considerar variação de mais ou menos 2% na largura)

**Rendimento:** 3,60/3,70 metros

**Gramatura:** 209 gr / m<sup>2</sup> (Considerar variação de mais ou menos 5% na gramatura)

**Metragem média das peças:** 100 metros

**Encolhimento após lavagem caseira:** Largura -1% comprimento 0%

(Considerar variação de mais ou menos 3% no comprimento e na largura)

**Utilização:** Sportwear, Passeio, Casual

### CORTE:

- ✓ Nunca deixar as peças em rolo na posição vertical (em pé);  
Descansar o tecido **fraldado** por 48 horas antes de ser enfiado para o corte. Este descanso irá relaxar a malha da tensão proveniente do enrolamento; **NÃO AMARRAR AS PEÇAS ENFIADAS**, pois irá ocasionar marcas e/ou quebras;
- ✓ Não empilhar as malhas durante o descanso, pois as de baixo irão repousar diferente do que as de cima em função do peso e isto poderá produzir amassamentos e/ou vincos;
- ✓ Separar os tecidos pelos seus respectivos lotes, o que evitará diferenças de tonalidade e comportamento dos mesmos;
- ✓ Durante a operação de enfiado, nunca esticar a malha, pois irá produzir tensões que irão deformá-la. Sempre **conduzir** a malha no enfiado;
- ✓ Se indica o número máximo de 60 folhas para enfiado.

### CONSERVAÇÃO



**Temperatura máxima de lavagem 40°C**  
**Processo muito suave**



**Não alvejar**



**Secar em tambor rotativo é possível, e a baixa temperatura.**



**Passar a ferro máximo 110°C**

Vapor pode causar danos irreversíveis. Passar do avesso ou sob tecido seco. Artigos sensíveis a brilho ou pressão



**Limpeza a seco, processo normal**

- ✓ Na lavagem enxaguar bem para retirar todos os restos de produtos. Lavar com cores similares. Não deixar de molho. Não torcer e não guardar molhado. Se o artigo acabado for submetido a processos posteriores como estampa, lavanderia e outros, recomenda-se fazer testes preliminares.